

# Barva na dřevo LIGNUCOLOR<sup>®</sup> pro exteriéry, krycí barva

## Technický datový list produktu

### Všeobecné informace o produktu

#### Oblast použití

Barva na dřevo LIGNUCOLOR je trvalým krycím nátěrem dřeva pro všechny dřevěné konstrukční prvky v exteriéru, které nejsou rozměrově stálé nebo jsou jen omezené: např. dřevěné fasády, střešní podhledy, okenice a j. Vrstva laku je prodyšná pro difúzi par, odolná povětrnostním vlivům a účinně chrání dřevo před ultrafialovým zářením a zešednutím. Je vhodná i pro interiéry. Doporučujeme provést zkušební nátěr na skrytém místě dřeva nebo na jeho zbytku.

#### Obsahové látky



Čisté akrylátové pryskyřice, barviva, plnidla, pomocné prostředky pro tvorbu filmu, aditiva a voda.

#### barevné odstíny

bílá	L-001
světle šedá	L-002
vlašský ořech	L-003
palisandr	L-004
okrová žlut'	L-005
zelená jedle	L-006
modrá	L-007
ořešák	L-008
dub	L-009
ledovcová modř	L-010
pastelová béžová	L-011
skandinávská červeň	L-012
holubí modř	L-013
žlutá	L-014
signální červená	L-015

#### Skladování

Uložte dobře uzavřené nádoby v chladném prostoru, který není vystaven mrazu.

#### Použitelnost

Originálně uzavřené nádoby lze skladovat minimálně 2 roky..

#### Balení

0,75 litru, 2,5 litrů, 25 kg.

#### Jednotky balení

karton 6 x 0,75 litru, karton 4 x 2,5 litrů, 1 x 25 kg.

### Technické údaje

#### Hustota

1,05 – 1,28 g / ml, v závislosti na odstínu (podle normy DIN 53 217 část 2).

#### Podíl barviva

30 - 60%, v závislosti na barevném odstínu (váha pevných těles Sartorius MA 45).

#### Dodací viskozita

60 - 70 sekund pohárek 4 mm při 20 °C (podle normy DIN 53 211).

#### Viskozita při zpracování

60 - 70 sekund pohárek 4 mm při 20 °C (podle normy DIN 53 211).

<b>Vydatnost</b>	6 m <sup>2</sup> / 0,75 litru, 20 m <sup>2</sup> / 2,5 litrů, ca. 200 m <sup>2</sup> / 25 kg (při 2 nátěrech).
<b>Ředění</b>	Výrobek je dodáván ve zředění vhodném ke zpracování, v případě potřeby lze zředit vodou.
<b>Doba schnutí</b>	Každá vrstva uschne po 1 h při teplotě 20 °C, střední vlhkosti vzduchu a dobrém větrání. Po 2 h lze nátěr brousit a přetírat. Za nepříznivých okolností se musí počítat s delšími časy schnutí.

## **Pokyny ke zpracování**

<b>Příprava podkladu</b>	Neošetřené dřevo musí být čisté, suché a nezmrzlé. Jeho povrch obruste smirkovým papírem. Všechny předchozí vrstvy nátěru musí být kompletně odstraněny, staré nátěry dřeva v otevřenými póry obruste a očistěte.
<b>Zpracování</b>	Barva na dřevo LIGNUCOLOR je připravena k okamžitému použití a nemusí se ředit. Před použitím dobře zamíchejte. Tato barva na dřevo se nanáší akrylovým štětcem stejnoměrně ve směru přirozené kresby dřeva a schne cca 2 h při dobrém větrání. Po průběžném zbrúšení jemným smirkovým papírem nebo smirkovým pásem se stejným způsobem nanese druhý nátěr a nechá se rovněž minimálně 2 h zaschnout.
<b>Tipy</b>	Všechny barvy na dřevo LIGNUCOLOR jsou vzájemně mísitelné a kombinovatelné.
<b>Čištění nástrojů</b>	Čištění nástrojů se uskutečňuje vodou. Během pracovních přestávek odložte nástroje do vody.

## **Bezpečnost a životní prostředí**

<b>Bezpečnostní pokyny</b>	Barvu na dřevo LIGNUCOLOR přechovávejte mimo dosah dětí a v dobře uzavřené nádobě. Při kontaktu s očima oči ihned důkladně vypláchněte vodou a konzultujte s lékařem.
<b>Likvidace produktu</b>	Zcela vyprázdněné nádoby můžete přenechat k recyklaci (kód druhu odpadu. 080 112), zaslché zbytky produktu lze likvidovat s domovním odpadem.
<b>Upozornění</b>	Upozornění uvedená v tomto technickém datovém listu vyplývají z mnohaletého vývoje a praktického užívání. Slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují příslib vlastností. Každý uživatel musí produkty prověřit z hlediska jejich vhodnosti k zamýšlenému účelu použití. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny složení produktu, které slouží technickému nebo ekologickému pokroku.
<b>Výrobce</b>	Pinufin Lackfabrik Rheinhafenstraße 9 76189 Karlsruhe tel.: 0049 721 / 59 20 05-06 fax: 0049 721 / 59 16 98 info@pinufin.de <a href="http://www.pinufin.de">www.pinufin.de</a>
<b>Distribuce</b>	Dřevoobchod K&C s.r.o. Rosnice 66 360 17 Karlovy Vary Tel./Fax: 35305610932 <a href="http://www.drevoobchod.cz">www.drevoobchod.cz</a>

<sup>®</sup>  
**pinucolor**